

LASUR

серия ПРОФ

Защитно-декоративный акриловый состав. Сохраняет и подчеркивает естественную красоту древесины. Образует долговременное покрытие при соблюдении: рекомендуемого состояния древесины, расхода, технологии нанесения материала на правильно подготовленную поверхность и условий эксплуатации.

Применяется для внутренних работ при окраске новых и ранее обработанных деревозащитными составами поверхностей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАСОВКА

10 л; 2,5 л; 0,9 л

СОСТАВ

Связующее: акриловые полимеры
Разбавитель: вода
Добавки: консервант, гликоль, пеногаситель, загуститель, ПАВ, УФ-фильтр
Сухой остаток: 25%
Вязкость: 30-60 мПА·с
Кислотность: pH 8,5
Плотность: около 1,05 г/см³

СВОЙСТВА

- Водоотталкивающая
- Устойчивая к загрязнению
- Экологически чистая
- Без запаха
- Быстросохнущая
- Пожаро-взрывобезопасная
- Высокоустойчивая к истиранию и механическим нагрузкам
- Стойкая к УФ-лучам

ЦВЕТ

Бесцветный.
Колеруется в 110 цветовых оттенков.

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Шелковисто-матовая.

ВЫСОКОТОЧНАЯ КОЛЕРОВКА

Состав LASUR колеруется по всем мировым цветовым системам: NCS, RAL, Symphony, Monicolor, Pantone и т.д. Если в наших веерах отсутствует нужный цветовой оттенок (из 50 000),

то мы воспроизведем его со 100% точностью, считав с вашего образца.

Примечание

На ЦВЕТ обрабатываемой древесины могут повлиять следующие факторы:

- типы обработки поверхности (шлифование, пиление);
- порода, сорт (рыхлая, плотная);
- светлота (подвыгоревшая, свежееобработанная);
- превышение заявленного расхода материала;
- рефлексы (предметы в окружении, отражающие собственный цвет);
- освещение интерьера (дневное или искусственное).

Пиленые, рыхлые, подвыгоревшие поверхности и превышение заявленного расхода дают более насыщенный цвет.

Перед нанесением на БОЛЬШИЕ ПЛОЩАДИ рекомендуем заказать пробники (минимальный объем краски) выбранного цвета от 0,5 до 1 л во избежание ошибок, связанных с вышеперечисленными факторами.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Рекомендуемый производителем: 150 г на 1 м². Количество слоев материала рассчитывается опытным путем на участке поверхности площадью в 1 м² нанесением слоя за слоем рекомендуемого расхода, т.к. зависит от руки мастера, инструмента.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Тщательно перемешайте продукт. Наносить следует кистью (вдоль волокон), валиком или краскопультом, равномерно распределяя материал на поверхности.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Не ниже 10°C и не выше 30°C для равномерного впитывания и высыхания состава. Наносить, избегая попадания прямых солнечных лучей, дождя, пыли.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания при температуре воздуха +20°C и влажности +50% на отлип – 30 минут, между слоями – 30-60 минут, полное время высыхания – 2 часа. При низких температурах и повышенной влажности время высыхания может увеличиваться. Окончательную прочность наносимый состав набирает через 28 дней.

ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

- все виды бревен, бруса, досок, планкена, вагонки: традиционная, двухсторонняя, имитация бруса, блок-хаус (имитация бревна), софлайн, штиль, американка;
- фанера, ДСП;
- фасады, фронтоны, перегородки, ограды, двери, оконные рамы.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

1 год с даты изготовления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ХОД РАБОТ

Рекомендуемое состояние древесины:

Должна быть:

- сухой (влажность: 12-14 % как во время нанесения, так и при дальнейшей ее эксплуатации),
- прочной,
- очищенной от пыли, старых слоев краски, грязи, смолы, жирных загрязнений.

Технология и нанесение:

1. Для хвойных пород древесины (сосна, ель и др.) производим допокрасочную шлифовку наждачной бумагой с зерном Р100-120, удаляя невидимые глазу микроскопические смоляные выделения для улучшения проникновения и сцепляемости LASUR с окрашиваемой поверхностью. Более крупные выделения смолы из «карманов» и сучков удаляем шпателем и стираем растворителем (например, уайт-спиритом).

2. После шлифовки следует удалить всю пыль с поверхности.

3. Наносим специальный алкидный грунт WOOD GRUND с расходом 100-120 г на 1 м².

4. Наносим защитно-декоративный состав LASUR с расходом 75 г на 1 м².

5. Производим межслойную шлифовку наждачной бумагой с зерном Р150-240 (для снятия поднявшегося ворса, который является проводником влаги внутрь древесины).

6. Наносим защитно-декоративный состав LASUR с расходом 75 г на 1 м².

P.S. Заколерованный лакокрасочный материал более одной банки, следует смешивать между собой сразу после выработки половины объема первой банки доливом в нее половины объема из следующей, для исключения нюансного отличия цвета от банки к банке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение и транспортировка:

Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов при температуре не ниже +5°C и не выше +50°C. **Не замораживать!**

Меры предосторожности:

При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Утилизировать как бытовые отходы.