

FF

серия ПРОФ

Акрил-полимерная, финишная, тонкая шпатлевка для фасадных и внутренних работ. Размер зерна до 0,01 мм

Применяется для заполнения очень мелких неровностей и **безупречного выравнивания поверхностей** по штукатурке, бетону, пенобетону, кирпичной кладке, гипсокартону, пенополистирольным плитам и т.п. Мелкодисперсионный наполнитель и высокая эластичность позволяют наносить шпатлевку **сверхтонким слоем 0,01-1 мм** и получать **идеально гладкие поверхности**, требующие минимального шлифования. Быстро сохнет.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАСОВКА

18 кг

СОСТАВ

Связующее: сополимеры акрилатов
Плотность: 2 кг/л
Разбавитель: вода
Сухой остаток: по массе 64-65%
Прочность сцепления с бетоном: не менее 0,20 МПа
Максимальный размер частиц: около 10 мкм
Наполнитель: гранулированный микрорамор

СВОЙСТВА

- Атмосферостойкая
- Стойкая к УФ-лучам
- Водоотталкивающая
- Паропроницаемая
- Эластичная
- Обладающая **высочайшей адгезией**
- Скрывающая мелкие дефекты
- Экологически чистая
- Без запаха
- Быстро сохнущая
- Пожаро-взрывобезопасная

РАСХОД

0,7-1,5 кг/м² в зависимости от толщины (1 мм = 1 кг/м²) наносимого слоя.

ЦВЕТ

Белый.

ВЫСОКОТОЧНАЯ КОЛЕРОВКА

Белая – база А (светлые, средние тона). Шпатлевка FF колеруется по всем мировым цветовым системам: NCS, RAL, Symphony, Monicolor, Pantone и т.д. Перед колерованием большого объема краски рекомендуем заказать пробник (3-15 кг) выбранного цвета. Это необходимо для того, чтобы избежать ошибки, связанной с цветовосприятием при разном освещении (дневном или искусственном свете).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Полное высыхание и шлифовка не ранее, чем через 4 часа при температуре воздуха +20-25°C и влажности 65%. Грунтование и окрашивание производить не ранее, чем через 24 часа.

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

+ 5°C подложки и окружающего воздуха.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим и чистым, непрочные, отслаивающиеся покрытия тщательно удалить и обеспылить. Свежештукатуренные поверхности должны выстоять не менее, чем 3-4 недели. Пористые, сильно впитывающие, имеющие осыпь песка штукатурки, обработать глубокопроницающим грунтом «Tiefgrund».

НАНЕСЕНИЕ

Наносить шпатлевку нужно металлическим шпателем. Работать при температуре воздуха и основания не ниже +5°C. После окончания работ промыть инструмент водой. Наносить слоем толщиной от 1 мм до 5 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение:

Хранить шпатлевку в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C.

Утилизация отходов:

Остатки материалов после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

Меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой.