

LF

серия ПРОФ

**Акрил-полимерная, финишная, выравнивающая шпатлевка для фасадных и внутренних работ. Размер зерна до 0,015 мм**

Применяется для **выравнивания** поверхностей по штукатурке, бетону, пенобетону, кирпичной кладке, гипсокартону, пенополистирольным плитам и т.п. Мелкодисперсионный наполнитель и высокая эластичность позволяют наносить шпатлевку как тонким, так и более **толстыми слоями 2-7 мм** и получать гладкие поверхности, требующие минимального шлифования. **Не дает усадки, быстро сохнет.**



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ФАСОВКА

18 кг

### СОСТАВ

Связующее: сополимеры акрилатов  
Плотность: 2 кг/л  
Разбавитель: вода  
Сухой остаток: по массе 80-82%  
Прочность сцепления с бетоном: не менее 0,20 МПа  
Максимальный размер частиц: около 15 мкм  
Наполнитель: гранулированный микрошрамор

### СВОЙСТВА

- Атмосферостойкая
- Стойкая к УФ-лучам
- Водоотталкивающая
- Паропроницаемая
- Эластичная
- Обладающая **высочайшей адгезией**
- Скрывающая мелкие дефекты
- Экологически чистая
- Без запаха
- Быстро сохнущая
- Пожаро-взрывобезопасная

### РАСХОД

0,7-1,5 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от толщины (1 мм = 1 кг/м<sup>2</sup>) наносимого слоя.

### ЦВЕТ

Белый.

### ВЫСОКОТОЧНАЯ КОЛЕРОВКА

Белая – база А (светлые, средние тона). Шпатлевка LF колеруется по всем мировым цветовым системам: NCS, RAL, Symphony, Monicolor, Pantone и т.д. Перед колерованием большого объема краски рекомендуем заказать пробник выбранного цвета. Это необходимо для того, чтобы избежать ошибки, связанной с цветовосприятием при разном освещении (дневном или искусственном свете).

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Полное высыхание и шлифовка не ранее, чем через 4 часа при температуре воздуха +20-25°C и влажности 65%. Грунтование и окрашивание производить не ранее, чем через 24 часа.

### МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

+ 5°C подложки и окружающего воздуха.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть сухим и чистым, непрочные, отслаивающиеся покрытия тщательно удалить и обеспылить. Свежеоштукатуренные поверхности должны выстоять не менее, чем 3-4 недели. Пористые, сильно впитывающие, имеющие осыпь песка штукатурки, обработать глубокопроникающим грунтом «Tiefgrund».

### НАНЕСЕНИЕ

Наносить шпатлевку нужно металлическим шпателем. Работать при температуре воздуха и основания не ниже +5°C. После окончания работ промыть инструмент водой. Наносить слоем толщиной от 1 мм до 8 мм.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Хранение:

Хранить шпатлевку в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C.

### Утилизация отходов:

Остатки материалов после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

### Меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой.